

RICOSTRUZIONE CON CARTINA

MA-KE NAIL

- Disinfettare le unghie della cliente con il Disinfettante
- Spingere le cuticole
- Tagliarle se necessario
- Sgrassare l'unghia con una lima grana #180, Passare il Buffer , Spolverare
- Applicare BONDER
- Attendere la completa asciugatura all'aria
- Applicare in caso di unghie difficili applicare il PRIMER ACIDO
- Attendere la completa asciugatura all'aria
- Inserire la Nail Form effettuando i tagli nei laterali
- Controllare la cartina
- Applicare uno strato sottile di GEL MONOFASICO solo sull'unghia naturale
- Polimerizzare per 120 sec in lampada UV , Non sgrassare
- Preleviamo un pallina di GEL MONOFASICO posizionandolo al centro della nostra unghia ci andiamo a costruire la nostra struttura
- Polimerizzare in lampada UV 20 sec e pinzare con Pinza Curva C
- Completare la polimerizzazione per i altri 120 sec in lampada UV
- Togliere la cartina , facendo attenzione ai laterali, tirarla sempre in giù
- Sgrassare con un pads imbevuto di Cleaner
- Limiamo la nostra struttura
- Eliminare accuratamente la polvere dalla struttura
- Opacizzare con un BUFFER , Spolverare
- Applicare il Gel Colorato
- Polimerizzare in lampada UV per 120 sec
- Non sgrassare
- Applicare una seconda passata di Gel Colorato
- Polimerizzare in lampada UV per 120 sec
- Sgrassare con un pads imbevuto di Cleaner
- Applicare il GEL SIGILLANTE GLOSS (il sigillante Diamond catalizza in 240 sec in lampada UV e NON va sgrassato)
- Polimerizzare in lampada UV per 120 sec
- Sgrassare con un pads imbevuto di Cleaner
- Applicare Olio Cuticole sulle cuticole e massaggiare con un pads asciutto sulle cuticole fino a lucidare l'intera struttura (Con il sigillante Diamond non applicare olio cuticole)